

SIA "KRONOSPAN RIGA" - APAĻO KOKMATERIĀLU KVALITĀTES SPECIFIKĀCIJA

Versija:	V03
Datums:	25/02/2021
Spēkā no:	01/03/2021




Vieta:	SIA "KRONOSPAN Riga", Daugavgrīvas šoseja 7B, LV-1016 Latvija
--------	---

1. Vispārīgā specifikācija

Sortiments:	SKUJKOKU PAPĪRMALKA	LAPUKOKU PAPĪRMALKA	SKUJKOKU MALKĀ	LAPUKOKU MALKĀ
Suga:	Priedes, egles, citi skujkoku kokmateriāli	Apse, alksnis, bērzs, cietos lapu kokus nepieņem	Priedes, egles, citi skujkoku kokmateriāli	Apse, alksnis, bērzs, cietos lapu kokus nepieņem
Mērišana:	zem mizas (zm)	zem mizas (zm)	zem mizas (zm)	zem mizas (zm)
Minimālais diametrs:	6 cm (zm)	7 cm (zm)	5 cm (zm)	5 cm (zm)
Maksimālais diametrs:	60 cm (zm)	50 cm (zm)	60 cm (zm)	60 cm (zm)
Garums:	3 m +/- 15 cm	3 m +/- 15 cm	3 m +/- 15 cm	3 m +/- 15 cm

Uzmērīšanas metode:	Metode Nr. 2 saskaņā ar LVS 82: 2020: kaudzes uzmērīšana, nosakot koksnes procentuālo daudzumu.
Vispārīgie nosacījumi:	Papīrmalkas / malkas kvalitāte ir atkarīga no skuju koku trupes un skujkoku trupes daudzuma. Kvalitāti novērtē, pārbaudot katru sortimentu vai izvēlēto sortimentu grupu.
Vispārējie kvalitātes nosacījumi:	Kodola trupe tiek novērtēta uz gala virsmas, bet aplievas sēņu bojājumi tiek novērtēti šķēsgriezumā 15 cm attālumā no gala.

2. Defektu noteikšana un definīcijas

Zara augstums:	L-zaru augstums. Attālums no stumbra puses līdz zara augšējam punktam mēra taisnā leņķī. 
Dubultgalotne:	Kokmateriāla gala plaknes žakļveida sazarojums, kur lielākā un mazākā stumbra daļas caurmēra attiecība ir 3:1.
Vienpusīgā līkumainība:	Iedomātā cilindra diametrs līdz 80 cm. 
Daudzpusējā līkumainība:	Iedomātā cilindra diametrs līdz 80 cm. 
Kodola trupe:	Kodola trupe: koksnes puve, kas izveidojusies augošos kokos. Irdena trupe - (ārkārtējos gadījumos ar izpuvušiem caurumiem): trupe, kas vairs nav cieta, izrāda mazāku stiprību spiedē ar cietiem, asiem priekšmetiem, nekā nebojāta koksne. Cieta trupe - trupe, kas ir cieta, izrāda tādu pašu stiprību spiedē ar cietiem, asiem priekšmetiem, kā nebojātā koksne blakus.
Aplievas trupe:	Sēņu infekcijas bojājumi, kas attīstās no kokmateriāla ārējās plaknes nokaltušiem un/ vai ilgstoši uzglabātajiem apajajiem kokmateriāliem.
Kodola iekrāsojums:	Kokmateriālus uzskata par iekrāsotiem ziliem vai brūniem, ja kodola iekrāsojumi skāruši vairāk nekā 3 mm diametra.

3. Maksimāli pieļaujamās koksnes vainas				
Sortiments:	SKUJKOKU PAPĪRMALKA	LAPUKOKU PAPĪRMALKA	SKUJKOKU MALKĀ	LAPUKOKU MALKĀ
Zaru augstums:	Maksimālais zara augstums lielāks par 1,0 cm: Skujkokam 8 cm; Lapukokam 15 cm; Zari, kuru biezums ir mazāks par 1,0 cm, nav pieskaitāmi pie koksnes vainām.		pieļaujas	
Dubultgalotne:	Zars šaurā leņķī, kura diametrs ir $\geq 1/3$ no galvenā stumbra, nedrīkst veidot "dakšu".		pieļaujas	
Vienpusīgā līkumainība:	Iedomātā cilindra diametrs līdz 80 cm.			
Daudzpusējā līkumainība:	Iedomātā cilindra diametrs līdz 80 cm.			
Blīzums	Maksimālā starpība starp diametru (ar mizu) 30 cm un kopējo sortimenta diametru nepārsniedz maksimālo pieļaujamo diametru.		pieļaujas	
Izaugums:	Maksimālais diametrs nedrīkst pārsniegt maksimālo pieļaujamo diametru			
Kodola trupe:	65%	65%	80%	80%
Aplievas trupe:	10%	10%	30%	30%
Kodola iekrāsojums:	pieļaujas			
Citi defekti:	Nepieļauj: apogļojums, minerāli, metāli, plastmasa vai citi svešķermeņi			